

Nafuflex Basic 1

Швидковисихаюча однокомпонентна, модифікована полімером бітумна товстошарова мастика для гідроізоляції будівельних конструкцій

Властивості продукту

- Модифікована полімером бітумна товстошарова мастика
- Має властивості швидкого висихання
- Еластичний матеріал здатний перекривати тріщини
- Консистенція зручна для нанесення шпателем
- Висока ефективність
- Не містить розчинників, не шкідливий для оточуючого середовища
- Відповідає нормам DIN 18195, частина 4, 5, 6 та DIN 15814

Області застосування продукту

- Гідроізоляція вертикальних, горизонтальних та похилих поверхонь під захисними шарами згідно DIN 18195
- Захист споруд від ґрунтових вод
- Тимчасове затримання просочення води до максимальної глибини фундаменту 3 м нижче рівня ґрунту
- Захист споруд при тимчасовому піднятті рівня ґрунтових вод до 3 м (у поєднанні з будівельними конструкціями із водонепроникного бетону)

Рекомендації по використанню

Підготування основи

Nafuflex Basic 1 придатний для нанесення на всі мінеральні основи. Підготування основи здійснюється згідно з DIN 18195 ч. 3. Поверхня, призначена для нанесення повинна бути незамерзлою, сухою, очищеною від речовин, що можуть перешкоджати зчепленню (пил, масло для опалубки і т.д.), не мати порожнин, напливів з опалубки та відкритих тріщин. Допускаються злегка вологі поверхні. Для ізоляції стін від негативного тиску на цокольному рівні рекомендується нанести мінеральний розчин (напр. Oxal DS HS). Тріщини чи порожнини > 5 мм слід заробити відповідним розчином (наприклад, Oxal SPM). У місцях з'єднання підлоги та стін необхідно виконати галтель та нанести мінеральний розчин (наприклад, Oxal SPM).

Перед нанесенням бітумної мастики основу необхідно проґрунтувати. Для постійно поглинаючих поверхонь ґрунтовку готують із 1 частини Nafuflex Basic 1 та 10 частин води. Сильно вбираючі або порохняві основи необхідно попередньо обробити ґрунтом з Nafuflex GIP.

Нанесення гідроізоляції

Nafuflex Basic 1 наноситься на основу рівномірно за допомогою шпателя. В залежності від характеристики наявного обладнання матеріал може бути нанесений розпиленням.

Товщина шару нанесення залежить від тиску води у конструкції. У випадку гідроізоляції конструкції від води без тиску, товщина сухого шару повинна складати мінімум 3 мм (нанесений у 2 етапи). При більшому тиску води рекомендована товщина сухого шару - мінімум 4 мм (нанесений у 2 етапи) із влаштуванням армуючої сітки Nafuflex Grid 25 NF.

Догляд за поверхнею

Nafuflex Basic 1 до набуття ним водостійкості необхідно захищати від дощу. Необхідно виключити можливість гідростатичного навантаження та впливу морозу до повного висихання нанесеного покриття. Після висихання гідроізоляційний шар необхідно захистити від різних негативних впливів (механічних чи термічних пошкоджень, УФ-променів) шляхом влаштування захисних плит. Лише тоді можна пошарово засипати котлован.

Інші рекомендації

Виконуючи гідроізоляцію будівельних об'єктів дотримуйтесь DIN 18195 та інструкції для проектування та нанесення гідроізоляції шляхом застосування гідроізолюючої збагаченої полімерами бітумної маси.

Технічні дані матеріалу Nafuflex Basic 1:

Показник	Одиниця виміру	Значення	Примітки
Густина	г/см ³	0,7	Змішаного матеріалу
Умови нанесення	°C	≥ +5	Температура повітря та основи
Час висихання	дні	1 - 2	При температурі бл. 20 °C і вологості 65 %. Час висихання може збільшуватися чи зменшуватися в залежності від температури, вологості, основи та товщини нанесеного шару
Витрата	л/м ²	3,6 4,8	Товщина мокрого шару 3,6 мм 4,8 мм Товщина сухого шару 3 мм 4 мм В залежності від стану основи і способу виконання ізоляції, витрати матеріалу можуть бути більшими

Дані продукту Nafuflex Basic 1:

Спосіб поставки	Відра – 30 л Піддон (12 відер по 30 л)
Зберігання	В закритій тарі при температурі від +5 °C до +30 °C у сухому стані на протязі 6 місяців. Усі компоненти повинні бути захищені від нагрівання, прямих сонячних променів та замерзання під час зберігання та транспортування!
Рекомендація	Для захисту навколишнього середовища будь ласка повністю очистіть упаковку

Властивості специфікації основані на лабораторних випробуваннях і можуть змінюватися у практичному застосуванні. Для визначення індивідуальної технічної придатності необхідно провести попередні випробування відповідно до умов застосування.

Відомості, наведені в цій технічній карті, перевірені нашим досвідом та відповідають нашій актуальній поінформованості про цей матеріал. Однак за ці відомості фірма МЦ Баухемі не несе відповідальності, якщо інформація, наведена в цій технічній карті не була в письмовій формі підтверджена технічними консультантами МЦ Баухемі з урахуванням умов конкретних об'єктів та заводів. Стан 01/2015