

Ombran IW

Швидко твердіючий розчин для ліквідації поверхневого протікання води

Властивості матеріалу

- Цементно-в'язуча, однокомпонентна
- Розширюється протягом твердіння під впливом води
- Не вміщує в собі компонентів, що спричиняють корозію арматури
- Хороша адгезія на мінеральні основи

Області застосування

- Швидка ліквідація поверхневої негерметичності та протікання води
- Придатна для використання на бетоні та кладці
- Сценарії впливу за оцінкою REACH: довготривалий контакт з водою, періодична інгаляція, застосування

Рекомендації щодо застосування

Підготовка поверхні

Дивись інструкцію «Загальні вказівки по застосуванню ремонтних розчинів для колодязів та каналізації».

Застосування

Ombran IW наноситься в сухому стані руками (в резинових рукавицях) і силою втирається в поверхню. При необхідності процес необхідно повторити. Якщо продукт через відсутність води не повністю зреагував, то його потрібно зволожити. Цей захід слід обов'язково провести так як неповна гідратація продукту може відтягувати воду для затвердіння з наступного нанесеного продукту.

Загальна інформація

Ombran IW є на мінеральній основі, отже згодом поява тріщин, усадка, деформації або рухи можуть спричинити до нових порушень в герметичності конструкції.

Поради щодо безпеки

Дотримуйтесь інструкції з попередженнями та рекомендаціями з техніки безпеки на етикетках та листах безпеки.
GISCODE: ZP1

Технічні характеристики Ombran IW

| Параметри | Одиниця виміру | Значення* | Примітки |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Життєздатність | сек | < 30 | При 20 °С і відносній вологості повітря 50 % |
| Умови застосування | °С | від + 5 до + 30 | температура основи, повітря та матеріалу |
| Витрата** | кг/м ² /мм | залежить від основи | сухий розчин |

Додаткові дані Ombran IW

| | |
|---------------------|--|
| Колір | сірий |
| Постачання | 10 кг відро |
| Очистка інструменту | вода |
| Зберігання | Може зберігатись в закритій оригінальній упаковці не менше 6 місяців при температура між + 5 °С та + 25 °С в сухому стані. Однакові вимоги відносяться до транспортування. |
| Утилізація | Упаковку повністю спустошити. Утилізувати згідно місцевим вимогам. |

* Всі технічні характеристики перевірені в лабораторних умовах і відповідають температурі + 23 °С та відносній вологості 50 %.

** Витрата матеріалу залежить від шорховатості основи, також температури зберігання і нанесення та температури основи. Для отримання більш точних показників по витраті ми рекомендуємо виконати пробне нанесення матеріалу.

Примітка: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальнодержавних технічних правил.

Видання 02/18. Дане видання втрачає силу при публікації нового, відредагованого видання.