

Ortolan Classic 731

Змазка для гладких опалубок, що вміщує розчинник

Властивості продукту

- Високоякісне відділення бетону від опалубки
- Сповільнює корозію опалубки
- Наноситься дуже тонким шаром
- Захищає сталеві опалубки
- Легко наноситься набризком
- Вміщує розчинник
- Готова до використання
- Клас небезпеки до води 2 – невеликий вплив на воду
- GISCODE: BTM60

Області застосування продукту

- Призначений для металевих та пластикових опалубок
- Виробництво високоякісних архітектурних бетонів
- Придатний при нагріванні опалубки до 80 С

Рекомендації по застосуванню

Загальна інформація

Ortolan Classic 731 це змазка для гладких опалубок на основі мінерального масла, нерозчинна у воді.

Застосування

Ortolan Classic 731 не містить емульгаторів. Через це продукт стійкий проти впливу вологи, наприклад дощу. Тим не менше, слід захищати опалубку зі змазкою від механічних пошкоджень сильними опадами. Якщо опалубка не була задіяна протягом тривалого часу, її слід оглянути і при необхідності заново обробити Ortolan Classic 731.

При від'ємних температурах змінюється в'язкість та консистенція матеріалу. Внаслідок замерзання можливе виникнення осаду, який зникає після розігрівання емульсії. Ortolan Classic 731 діє оптимально при плюсових температурах.

Використання

При використанні ознайомтесь з інструкцією “Загальна інструкція щодо застосування змазок Ortolan ”

Додаткова інформація

При використанні матеріалу рекомендується дотримуватись карти безпеки.

Технічні дані матеріалу Ortolan Classic 731:

Показник	Одиниця виміру	Значення	Примітки
Густина	кг/дм ³	Бл. 0,84	-
Витрати	мл/м ²	15-40	для невбираючих поверхонь
Точка займання	°С	Бл. 40	

Дані продукту Ortolan Classic 731:

Основа продукту	Мінеральне масло з домішками
Колір	Світло жовтий
Стан	Рідина
Термін придатності	12 місяців
Спосіб поставки	Контейнери 1000 л, Бочки 200 л, Каністри 30 л
Рекомендація	Для захисту навколишнього середовища, будь ласка, повністю очистіть упаковку

Властивості специфікації основані на лабораторних випробуваннях і можуть змінюватися у практичному застосуванні. Для визначення індивідуальної технічної придатності необхідно провести попередні випробування відповідно до умов застосування.

Відомості, наведені в цій технічній карті, перевірені нашим досвідом та відповідають нашій актуальній поінформованості про цей матеріал. Однак за ці відомості фірма МЦ Баухемі не несе відповідальності, якщо інформація, наведена в цій технічній карті не була в письмовій формі підтверджена технічними консультантами МЦ Баухемі з урахуванням умов конкретних об'єктів та заводів. Стан 01/2015