

Centrament N 13

Водоредукувальна/пластифікувальна добавка для бетонів



ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Не вміщує компонентів, що викликають корозію арматури
- Економічне дозування
- Покращує диспергацію цементу
- Має легку сповільнюючу дію
- Покращує легкоукладальність

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА

- Товарного бетону
- Архітектурного бетону
- Бетонів під насос
- Бетонів, які піддаються впливу агресивних факторів

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ

Centrament N 13 можна застосовувати з цементами, вимоги до яких встановлено ДСТУ Б EN 197-1:2015.

Centrament N 13 зменшує поверхневий натяг води. Внаслідок інтенсивної диспергації надає високу пластичність бетонній суміші навіть при невеликому дозуванні. За допомогою добавки зменшуються агломерації з частинок цементу, збільшуючи при цьому зв'язність бетонної суміші та полегшуючи її укладку.

Centrament N 13 використовується для зменшення необхідної кількості води та ущільнення цементних часток, в результаті чого покращуються властивості затверділого бетону (міцність на стиск, довговічність).

Залежно від обраного типу цементу, а також від температури та погодних умов може викликати сповільнюючу дію. Слід завжди експериментальним шляхом визначати оптимальне дозування добавки за умов кожного окремого виробництва бетону.

Centrament N 13 можна використовувати з іншими добавками МЦ БАУХЕМІ.

Дозування Centrament N 13 відбувається під час перемішування бетонної суміші. Рекомендуємо додавати добавку разом з водою замішування.

Великі ємності для добавок слід періодично чистити для уникнення осаду з інертних частинок.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ПРОДУКТУ CENTRAMENT N 13

| Показник | Одиниця виміру | Значення | Примітки |
|---|--------------------|-------------|-----------------|
| Густина | кг/дм ³ | 1,095-1,135 | |
| Рекомендоване дозування | г | 2-50 | на 1 кг цементу |
| Вміст хлориду | % | ≤ 0,1 | від маси |
| Вміст лугу (еквівалент Na ₂ O) | % | ≤ 5,0 | від маси |

Всі технічні дані базуються на лабораторних випробуваннях за нормальних умов (при температурі 20±2°C та відносної вологості повітря 50%).

ДАНІ ПРОДУКТУ CENTRAMENT N 13

| | |
|-------------------------------|---|
| Вид добавки | Водоредукувальна/ пластифікувальна (ДСТУ EN 934-2: T2) |
| Назва добавки | Centrament N 13 |
| Колір | Від жовтого до помаранчевого |
| Стан | Однорідна рідина |
| Транспортування та зберігання | Транспортувати при температурі вище +5°C Зберігати в оригінальному заводському пакуванні при температурі вище +5°C. Уникати потрапляння прямих сонячних променів |
| Термін придатності | 12 місяців |
| Тип пакування | Бочки 200 кг Контейнери 1 000 кг |

Дані технічної карти основані на лабораторних випробуваннях і можуть змінюватися у практичному застосуванні. Для визначення індивідуальної технічної придатності продукту необхідно провести попередні випробування відповідно до умов застосування.

ТОВ «МЦ БАУХЕМІ» сертифіковано відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) (сертифікат № UA232160 від 06.02.2026) та ISO 9001:2015 (сертифікат № UA232159 від 06.02.2026).