

Centrament Rapid 612

Добавка для бетонів, що прискорює тверднення



ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Не містить хлоридів
- Не містить компонентів, які викликають корозію арматури
- Прискорює набір початкової міцності бетону

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА

- Залізобетонних виробів
- Товарного бетону
- Високоміцного бетону
- Бетону в умовах низьких температур

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ

Centrament Rapid 612 прискорює тверднення бетону та не впливає на погіршення його властивостей.

Дія добавки залежить від активності використовуваного цементу та значення показника В/Ц.

Дозування добавки Centrament Rapid 612 визначається на підставі проведених раніше контрольних випробувань, беручи до уваги необхідну початкову міцність бетону та інші властивості.

Centrament Rapid 612 додається до бетону під час перемішування. Рекомендуємо додавати добавку разом із водою замішування. Слід вибирати такий час перемішування, під час якого добавка повністю проявить свою пластифікуючу дію. Від моменту додавання добавки бетон потрібно перемішувати не менше 1 хвилини.

Centrament Rapid 612 можна використовувати з іншими добавками МЦ БАУХЕМІ. Детальнішу інформацію можуть надати наші технічні консультанти

Необхідно дотримуватися необхідних норм та правил використання добавок до бетону.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ПРОДУКТУ CENTRAMENT RAPID 612

Показник	Одиниця виміру	Значення	Примітки
Густина	кг/дм³	1,140-1,155	
Рекомендоване дозування	г	2-50	на 1 кг цементу
Вміст хлориду	%	≤ 0,1	від маси
Вміст лугу (еквівалент Na ₂ O)	%	≤ 5,0	від маси

Всі технічні дані базуються на лабораторних випробуваннях за нормальних умов (при температурі 20±2°C та відносної вологості повітря 50%).

ДАНІ ПРОДУКТУ CENTRAMENT RAPID 612

Вид добавки	Добавка, що прискорює тверднення (ДСТУ EN 934-2: T7)
Назва добавки	Centrament Rapid 612
Колір	Коричневий
Стан	Однорідна рідина
Транспортування та зберігання	Транспортувати при температурі вище -5°C Зберігати в оригінальному заводському пакуванні при температурі вище -5°C. Уникати потрапляння прямих сонячних променів
Термін придатності	12 місяців
Тип пакування	Бочки 230 кг Контейнери 1 000 кг

Для перевірки ефективності продукту рекомендовано провести попередні випробування відповідно до умов застосування.

Дані технічної карти ґрунтуються на лабораторних випробуваннях і можуть змінюватися у практичному застосуванні. Для визначення індивідуальної технічної придатності продукту необхідно провести попередні випробування відповідно до умов застосування.