

MC-DUR 1000 Parat 04

Пігментований, двокомпонентний, ремонтний розчин на епоксиднів основі

Властивості матеріалу

- Не містить пластифікаторів
- Практично без усадочне твердіння
- Водонепроникний
- Температурна стійкість від -40 °C до + 80 °C
- Відповідає вимогам до розчинів на основі реакційних смол (РС) в технічному листі для отримання проїжджої поверхні з бетону (TP BEB RH-StB 02)

Сфери застосування

- Вирівнювання дефектів і отворів на горизонтальних поверхнях
- Заповнення фундаментів стійко перил
- Підливка під опори стійок і огорожень
- Сценарії впливу за оцінкою REACH: періодичний контакт з водою, періодичне вдихання, нанесення

Рекомендації щодо застосування

Підготовка основи / Змішування

Дивіться інструкцію «Загальні вказівки по використанню». «Промислові підлоги – основа та підготовка основи» та «Робота з реакційними смолами»

Нанесення ґрунтовки

MC-DUR 1200 VK, див. технологічну карту MC-DUR 1200 VK. Для нанесення слід використовувати кисть чи валик.

Нанесення

Змішаний розчин наноситься шпателем, кельмою чи напівтерком на ґрунтовку методом «свіже по свіжому». Для досягнення водонепроникності розчин слід ретельно ущільнити і поверхню затерти металевим шпателем.

Загальна інформація

Витрата, час нанесення, час твердіння, сухість на дотик, повне навантаження залежать від температури, умов та властивостей об'єкту. Дивіться також брошуру «Загальні вказівки по використанню – реакційні смоли».

Хімічний навантаження та сонячний вплив може стати причиною зміни кольору, що зазвичай не впливає на властивості і функціональність покриття. Механічні і хімічні навантаження піддають поверхню до зносу та стиранню. Регулярний огляд та постійне технічне обслуговування рекомендуються

Технічні характеристики MC-DUR 1000 Parat 04

Параметри	Одиниці виміру	Значення	Примітки
Пропорція замішування	за масою	100 : 3.3	основа : затверджувач
Щільність	г/см ³	близько 2.1	при 20 °C та відносній вологості 50 %
Час роботи	хв.	близько 50	при 20 °C та відносній вологості 50 %
Стійкість до ходіння	год	близько 12	при 20 °C та відносній вологості 50 %
Повне навантаження	днів	7	при 20 °C та відносній вологості 50 %
Міцність на стиск	Н/мм ²	близько 85	через 24 години
	Н/мм ²	близько 94	через 72 години
	Н/мм ²	близько 98	через 7 днів
Міцність на згин	Н/мм ²	близько 35	через 24 години
	Н/мм ²	близько 38	через 72 години
	Н/мм ²	близько 40	через 7 днів
Умови нанесення	°C	> 10; < 30	температура повітря/матеріалу/основи
	%	< 85	відносна вологість повітря
	K	3	над точкою роси
Витрата	кг/м ²	близько 2.1	на 1 мм товщини

Додаткові дані MC-DUR 1000 Parat 04

Колір	Сірий
Очистка інструменту	MC-Reinigungsmittel U
Постачання	Комбінована упаковка 10 кг
Зберігання	Зберігати в прохолодних (нище +20 °C), сухому приміщенні в оригінальній упаковці. Термін зберігання не менше 12 місяців. Захищати від морозу! Такі ж вимоги до транспортування.
Утилізація	Тару повністю спустошити. Утилізувати згідно місцевим вимогам.

Вказівки щодо безпеки

Будь ласка, зверніть увагу на інформацію з техніки безпеки та вказівки на упаковці і листах безпеки та ознайомтесь з інструкцією «Захисти безпеки при роботі з покриттями та реакційними смолами».

GISCODE: RE1

Примітка: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальновизнаних технічних правил.

Видання 06/14. Дане видання втрачає силу при публікації нового, відредагованого видання.